

Verlegevorschriften für Terrassendielen

1. Geeigneter Untergrund Ihrer Terrasse

Untergründe müssen fachgerecht vorbereitet werden z.B.

- Kiesbett oder Mineralbeton. Tiefe ca. 20 cm (Körnung 0-32) bzw. gut tragend
Hierauf wird eine 4-5 cm Splint oder Brechsandschüttung und die Verlegung eines
Wurzelveils/Unkrautfolie empfohlen, um Staunässe zu vermeiden
- Betonplatte
- Vorhandene Steinterrasse
- Abgedichtete Terrasse z.B. Dachterrasse

2. Zusägen der Terrassendielen

Geeignetes Werkzeug – Handkreissäge mit Hartmetallsägeblatt

Alle Terrassendielen mit Ausnahme von Nadelhölzern, Systemdielen und Dielen in
Europäischer Längenverteilung werden von sofortHOLZ.de mit geringer Überlänge geliefert
und müssen bauseits auf das benötigte Endmaß gesägt werden. Idealerweise an beiden
Enden mit einem rechtwinkligen Schnitt. Dielen mit gewachsten Kanten müssen vom Wachs
durch einen sauberen Abschnitt befreit werden. Bei Sonneneinstrahlung kann sich das
Wachs ansonsten verflüssigen und in Richtung der Dielen verteilen.

3. Auflage der Unterkonstruktion

Die Unterkonstruktion sollte immer auf einem festen Material aufliegen (nie direkt auf
Schotter verlegen)

Zur Auflage der Unterkonstruktion kann verwendet werden:

- Steinelemente z.B. Gehwegplatten
- Betonierte Auflagen
- Gummiunterlagen
- Stellfüße

4. Verlängerung der Unterkonstruktion

Unterkonstruktionsbalken können einfach verlängert werden, indem kurze Balkenstücke oder beidseitig verschraubte Metallbänder montiert werden.

5. Fixierung der Unterkonstruktion

Wenn möglich sollte jeder Lagerbalken an mindestens 3 Punkten festgeschraubt werden.

6. Schwimmende Verlegung der Terrasse

- **Querversteifungen**

Bei Dachterrassen kann beispielsweise die Unterkonstruktion nicht auf dem Boden befestigt werden. Hierbei sollten zusätzlich Querversteifungen eingebaut werden.

- **Kreuzlattung – Unsere Empfehlung für eine stabile schwingungsfreie Holzterrasse**

Sollte die Aufbauhöhe es erlauben, empfehlen wir unbedingt eine Kreuzlattung von Anfang an mit einzuplanen. Der zusätzliche Holzbedarf beträgt nur 1,2 lfm Unterkonstruktion / m², da die 1. (untere) Lage der Kreuzlattung mit bis zu 1,0 m Abstand verlegt werden kann. Die 2. (obere) Lage Unterkonstruktion wird dann mit max. 0,4 m Abstand verlegt. Das Kiesbett befindet sich ca. 18-20 cm unter der Terrassenoberkante.

7. Unterkonstruktion – Holzart

Die Unterkonstruktion muss aus einem gleichwertigen Material (Holz oder Alu) mit ähnlichen Eigenschaften und Langlebigkeit wie die Terrassendielen bestehen.

8. Unterkonstruktionsabstände / Stärke für Laubholz / Nadelholz

- **Mindeststärke der Unterkonstruktion**

Bei einer einlagigen Unterkonstruktion ist eine Mindeststärke der Unterkonstruktion von mind. 45 mm vorgeschrieben

- **Abstand**

Der Abstand für eine einfache Lattung als Traglattung für die Belagsdielen sollte maximal ein liches Maß von 40 cm betragen

9. Terrasse muss mit Gefälle montiert werden

- **Gefälle /Wasserablauf**

Die Holzkonstruktion ist mit einem Gefälle von 2% zu montieren um einem optimalen Wasserablauf zu gewährleisten.

Unterhalb der Terrasse ist für einen optimalen Wasserablauf zu sorgen, um Staunässe zu verhindern.

Terrassen mit bereits vorhandenen Unterböden wie Steinterrassen, Betonplatten und insbesondere abgedichtete Terrassen müssen ein **durchgehendes (ungestörtes) Gefälle von 2 % aufweisen**.

Bei Steinterrassen empfehlen wir einzelne Steine zu entnehmen um so einen guten Wasserablauf sicherzustellen.

- **Hinterlüftung**

Sorgen Sie für eine gute Hinterlüftung der Terrasse. Vom Einmauern der Terrasse raten wir Ihnen ab.

10. Abgedichtete Dachterrassen

Bei der Ausführung von Abdichtungen bei genutzten Dachflächen sind bestimmte Regeln und Belastungen zu beachten.

Ob ein Aufbau einer Terrasse möglich ist sollte im Vorfeld mit einem Architekten oder einem entsprechenden Fachmann abgeklärt werden. Es sollte unbedingt eine Prüfung der Wasserdichtigkeit vorgenommen werden. Sollte keine Prüfung der Abdichtung vorliegen, muss bei Montagen durch sofortHOLZ.de die Gewährleistung auf die Abdichtung ausgeschlossen werden.

11. Abstände und Dehnungsfugen

Zu allen angrenzenden Bauten ist ein ausreichender Abstand zu wählen. Der Abstand sollte mindestens 8 mm betragen, besser ist 15 bis 20 mm.

12. Fugenbreite

Die vorgeschriebene Fugenbreite von mindestens 5 mm (sichtbare Befestigung) oder 6 mm (verdeckter Befestigung) muss eingehalten werden. Von einer verdeckten Befestigung von unten raten wir Ihnen ab. Die Verwendung von schmalen Profilmäßen wird von uns empfohlen.

13. Sichtbare Verschraubung

Alle sichtbaren Verschraubungen bei den Belagsdielen müssen vorgebohrt und mit einer Versenkung für den Schraubenkopf versehen werden.

Die Belagsdielen sind mit zwei Edelstahlschrauben 5 x 60 mm je Auflagepunkt zu befestigen. Der Abstand zur Außenkante der Belagsdielen sollte max. 2 cm betragen. Das gleiche gilt auch für die Kopfstoßverbindungen. Wir empfehlen bei Kopfstoßverbindungen unsere Keilnutverbindung (Systemdielen)

14. Sortierung auf Sichtseite

Die Dielen werden immer auf eine Sichtseite sortiert. Verschmutzungen und Beschädigungen können auf der Unterseite vorkommen und sind kein Reklamationsgrund.

Alle abweichenden baulichen Gegebenheiten und konstruktiven Veränderungen beim Gefälle und bei Unterkonstruktionsaufbauten können sich negativ auf die Veränderungen des Holzes auswirken. Die Holzspezifischen Merkmale/Eigenschaften können vermehrt auftreten. Die Firma sofortHOLZ.de übernimmt für diese Schäden keine Gewährleistung.

Empfehlungen von sofortHOLZ.de

- **Ölen der Belagsdielen**
Durch Ölen der Belagsdielen können Terrassen farblich behandelt und dem Vergrauen entgegengewirkt werden. Durch diese Oberflächenbehandlung kann aber keine längere Gebrauchsdauer bei Terrassen erzielt werden. Farblose oder nur leicht pigmentierte Öle bieten keinen ausreichenden Schutz vor Vergrauung. Das Auftragen eines Spezialöls verbessert die Feuchtigkeitsregulierung des Holzes und reduziert somit das Quellen und Schwinden der Terrassendielen.
- **Hirnholzschutz**
Die Schnittkanten können nach dem Zusägen mit einem Hirnholz- und Kantenschutz neu versiegelt werden.

Holztypische Eigenschaften:

Holzbeläge sind Witterungseinflüssen ausgesetzt. Rissbildung, Verdrehungen, Krümmungen, das Aufrichten der Holzfasern sowie Widerspanigkeit bei Ästen sind materialbedingt und können daher auch bei sehr sorgfältiger Materialauswahl nicht vermieden werden. Naturgegebenen Eigenschaften, Abweichungen und Merkmale von Holzbelägen sind stets zu beachten. Insbesondere hat der Käufer seine biologischen,

physikalischen und chemischen Eigenschaften beim Kauf und der Verwendung zu berücksichtigen.

Alle nachfolgenden qualitativen und holzspezifischen Merkmale können bei Terrassendielen auftreten und stellen keine Fehler dar, sowohl bei gelieferter Ware als auch bei durch sofortHOLZ.de montierten Terrassen.

- Die Neigung zum Verziehen bzw. Verwerfen des Brettes (z.B. durch große Hitzeeinwirkung an sehr heißen Sommertagen)
- Unterschiedliche Farbtöne innerhalb einer Holzart (Farbnuancen)
- Vorkommende Bohrlöcher (Pinholes) von Frischholzinsekten, insbesondere bei Bangkirai, selten auch bei Cumaru, Garapa und anderen Harthölzern möglich
- Handelsübliche Krümmungen max. 2,5 cm bei Längen ab 3,93 m. Diese leichten Krümmungen lassen sich bequem mit unserem Verlege-Set verarbeiten
- Druckstellen von Lagerhölzern (Trockenlatten)
- Vorkommende gesunde Äste
- Das Quellen und Schwinden der Hölzer bei uneingeschränkter Bewitterung
- Haarrisse/Risse an den Brettenden und der Oberfläche durch das Arbeiten des Holzes
Rissbildung an der Schraubverbindung (eher selten)
- kleine Hobelfehler
- Wasserflecken entstanden durch die Verladung oder Transport im Regen (eher selten, Ware folienverpackt)
- Maßtoleranzen
- Feuchteschwankungen: Rissbildungen durch Quell- und Schwundverformungen, Krümmungen und Verdrehungen
- Auswaschungen von Holzinhaltstoffen bei häufigem Kontakt der Dielen mit Wasser (vor allem in Pool- oder Teichnähe zu beachten)
- Die Rutschsicherheit von Terrassenhölzern wird durch eine Profilierung der Oberfläche (Riffelung, Ausfräsung, Längsnuten o.ä.) nicht erhöht.