



# G-PARK 2-SCHICHT MAXI XL

G-PARK 2-LAYER PARQUET MAXI XL

100% BEST QUALITY PLANKS

# INHALTSVERZEICHNIS

## TABLE OF CONTENT

### HOLZARTEN | TYPES OF WOOD

- 04 Eiche Project matt lackiert | Oak Project matt laquered
- 05 Eiche Project geölt | Oak Project oiled
- 06 Eiche Project gebürstet & geölt | Oak Project brushed & oiled
- 07 Eiche Project 15% weiß geölt | Oak Project 15% white oiled
- 08 Räuchereiche Project geölt | Smoked Oak Project oiled
- 09 Eiche Classic Dark geölt | Oak Classic Dark oiled
- 10 Eiche Classic Dark gebürstet & geölt | Oak Classic Dark brushed & oiled
- 11 Eiche Classic Dark handgehobelt & geölt | Oak Classic Dark handscraped & oiled

### INFORMATIONEN | INFORMATION

- 12 Technische Sortierungsbeschreibung | technical grading description  
Eiche + Räuchereiche Project                      Oak + Smoked Oak Project
- 13 Technische Sortierungsbeschreibung Eiche Classic Dark | technical grading description Oak Classic Dark
- 14 Pflegeanleitung für geölte Parkettböden | Care instructions for oiled parquet floors
- 15 Merkblatt Fußbodenheizung | Leaflet underfloor heating

# ÜBER 125 JAHRE ERFAHRUNG MORE THAN 125 YEARS EXPERIENCE

Seit mehr als 125 Jahren ist Gunreben bundesweit tätig. Das Familienunternehmen ist als Hersteller und Händler anspruchsvoller Massivparkettböden bekannt. Die Liebe zum Holz, überlieferte Tradition und modernste Technik sind Ausdruck gewachsener Unternehmensstruktur.

For more than 125 years Gunreben operates nationwide. The family is known as a manufacturer and trader of sophisticated Solid hardwood floors. The love of wood, traditional tradition and modern technology are an expression grown company structure.





## EICHE Project matt lackiert

Eiche (europäisch) in der Sortierung Project ist eine naturnahe Landhausdiele. Ein ausgewogener Anteil an Ästen kleiner und mittlerer Größe ist das Merkmal dieser Diele. Das helle, seitliche Splintholz der Eiche ist farblich angepasst. Risse bzw. gerissene Äste sind fachmännisch gespachtelt. Die Maserung ist holztypisch und entspricht dem natürlichen Wachstumsbild. Durch das Lackieren wird eine geschlossene und widerstandsfähige Schutzschicht über dem Parkett gebildet. Der Boden strahlt eine natürliche Gemütlichkeit aus.

*(technische Sortierungsbeschreibung Seite 12)*

## OAK Project matt laquered

Oak (European) in the Project grading is a natural plank. A balanced proportion of small and medium-sized knots is the characteristic of this plank. The light, lateral sapwood of the oak is colour-matched. Cracks or torn knots are professionally filled. The grain is typical of wood and corresponds to the natural growth pattern. Varnishing forms a closed and resistant protective layer over the parquet. The floor exudes a natural coziness.

*(technical grade description on page 12)*

Technische Daten	technical data
Abmessung der Diele:	10 x 125 x 600-1900 mm (fallende Längen)
dimension each plank:	10 x 125 x 600-1900 mm (random length)
Design:	Landhausdiele
design:	plank
Oberfläche:	matt lackiert
surface:	matt laquered
Aufbau:	2-Schicht (euro. Eiche   Sperrholz)
construction:	2-layer (euro. Oak   plywood)
Verbindungssystem:	Nut & Feder
connection system:	tongue & groove
Nutzschichtstärke:	ca. 3mm
top layer thickness:	approx. 3mm
Kanten:	4-seitig gefast
edges:	4-sides bevel
Herstellungsnorm:	DIN EN 13489
norm:	DIN EN 13489
Fußbodenheizung:	geeignet (bitte Merkblatt beachten)
underfloor heating:	suitable (please check special leaflet)
Wärmedurchlasswiderstand:	R ≤ 0,048 (m <sup>2</sup> K)/W
thermal resistance:	R ≤ 0,048 (m <sup>2</sup> K)/W
Brandschutzklasse:	Dfl-S1 gemäß DIN-EN 14342 Tabelle 1
fire protection class:	Dfl-S1 according DIN-EN 14342 table 1
Verlegeart:	vollflächige Verklebung
way of installing:	complete gluing on subfloor
Gewicht:	ca. 6,5 kg/qm
weight:	approx. 6.5 kg/sqm
Holzfeuchte:	5 - 9%
wood moisture:	5 - 9%



## EICHE Project geölt

Eiche (europäisch) in der Sortierung Project ist eine naturnahe Landhausdiele. Ein ausgewogener Anteil an Ästen kleiner und mittlerer Größe ist das Merkmal dieser Diele. Das helle, seitliche Splintholz der Eiche ist farblich angepasst. Risse bzw. gerissene Äste sind fachmännisch gespachtelt. Die Maserung ist holztypisch und entspricht dem natürlichen Wachstumsbild. Die natürlichen Stoffe des Öls dringen tief ins Holz ein und ermöglichen einen natürlichen Feuchtigkeitsaustausch, der für ein gesundes Raumklima sorgt.

*(technische Sortierungsbeschreibung Seite 12)*

## OAK Project oiled

Oak (European) in the Project grading is a natural plank. A balanced proportion of small and medium-sized knots is the characteristic of this plank. The light, lateral sapwood of the oak is colour-matched. Cracks or torn knots are professionally filled. The grain is typical of wood and corresponds to the natural growth pattern. The natural substances of the oil penetrate deep into the wood and enable a natural exchange of moisture, which ensures a healthy indoor climate.

*(technical grade description on page 12)*

Technische Daten	technical data
Abmessung der Diele:	10 x 125 x 600-1900 mm (fallende Längen)
dimension each plank:	10 x 125 x 600-1900 mm (random length)
Design:	Landhausdiele
design:	plank
Oberfläche:	farblos geölt
surface:	oiled
Aufbau:	2-Schicht (euro. Eiche   Sperrholz)
construction:	2-layer (euro. Oak   plywood)
Verbindungssystem:	Nut & Feder
connection system:	tongue & groove
Nutzschichtstärke:	ca. 3mm
top layer thickness:	approx. 3mm
Kanten:	4-seitig gefast
edges:	4-sides bevel
Herstellungsnorm:	DIN EN 13489
norm:	DIN EN 13489
Fußbodenheizung:	geeignet (bitte Merkblatt beachten)
underfloor heating:	suitable (please check special leaflet)
Wärmedurchlasswiderstand:	R ≤ 0,048 (m <sup>2</sup> K)/W
thermal resistance:	R ≤ 0,048 (m <sup>2</sup> K)/W
Brandschutzklasse:	Dfl-S1 gemäß DIN-EN 14342 Tabelle 1
fire protection class:	Dfl-S1 according DIN-EN 14342 table 1
Verlegeart:	vollflächige Verklebung
way of installing:	complete gluing on subfloor
Gewicht:	ca. 6,5 kg/qm
weight:	approx. 6.5 kg/sqm
Holzfeuchte:	5 - 9%
wood moisture:	5 - 9%



## EICHE Project gebürstet & geölt

Eiche (europäisch) in der Sortierung Project ist eine naturnahe Landhausdiele. Ein ausgewogener Anteil an Ästen kleiner und mittlerer Größe ist das Merkmal dieser Diele. Das helle, seitliche Splintholz der Eiche ist farblich angepasst. Risse bzw. gerissene Äste sind fachmännisch gespachtelt. Durch die Bürstung der Oberfläche wird die Holzmaserung noch einmal extra betont. Das oxidativ härtende Öl schützt von innen heraus und erhält den natürlichen Charakter sowie die Atmungsaktivität des Bodens. Der Boden strahlt eine natürliche Gemütlichkeit aus.

*(technische Sortierungsbeschreibung Seite 12)*

## OAK Project brushed & oiled

Oak (European) in the Project grading is a natural plank. A balanced proportion of small and medium-sized knots is the characteristic of this plank. The light, lateral sapwood of the oak is colour-matched. Cracks or torn knots are professionally filled. The wood grain is emphasized even more by brushing the surface. The oxidative hardening oil protects from the inside and preserves the natural character and breathability of the floor. The floor exudes a natural coziness.

*(technical grade description on page 12)*

Technische Daten	technical data
Abmessung der Diele:	10 x 125 x 600-1900 mm (fallende Längen)
dimension each plank:	10 x 125 x 600-1900 mm (random length)
Design:	Landhausdiele
design:	plank
Oberfläche:	gebürstet & farblos geölt
surface:	brushed & oiled
Aufbau:	2-Schicht (euro. Eiche   Sperrholz)
construction:	2-layer (euro. Oak   plywood)
Verbindungssystem:	Nut & Feder
connection system:	tongue & groove
Nutzschichtstärke:	ca. 3mm
top layer thickness:	approx. 3mm
Kanten:	4-seitig gefast
edges:	4-sides bevel
Herstellungsnorm:	DIN EN 13489
norm:	DIN EN 13489
Fußbodenheizung:	geeignet (bitte Merkblatt beachten)
underfloor heating:	suitable (please check special leaflet)
Wärmedurchlasswiderstand:	R ≤ 0,048 (m <sup>2</sup> K)/W
thermal resistance:	R ≤ 0,048 (m <sup>2</sup> K)/W
Brandschutzklasse:	Dfl-S1 gemäß DIN-EN 14342 Tabelle 1
fire protection class:	Dfl-S1 according DIN-EN 14342 table 1
Verlegeart:	vollflächige Verklebung
way of installing:	complete gluing on subfloor
Gewicht:	ca. 6,5 kg/qm
weight:	approx. 6.5 kg/sqm
Holzfeuchte:	5 - 9%
wood moisture:	5 - 9%



## EICHE Project 15% weiß geölt

Eiche (europäisch) in der Sortierung Project ist eine naturnahe Landhausdiele. Ein ausgewogener Anteil an Ästen kleiner und mittlerer Größe ist das Merkmal dieser Diele. Das helle, seitliche Splintholz der Eiche ist farblich angepasst. Risse bzw. gerissene Äste sind fachmännisch gespachtelt. Das oxidativ härtende Öl im Farbton weiß schützt von innen heraus und verleiht dem Boden einen angenehm hellen Farbton. Gleichzeitig bleibt die Atmungsaktivität des Holzes erhalten. Der Boden sorgt für ein modernes Erscheinungsbild des Raumes.

*(technische Sortierungsbeschreibung Seite 12)*

## OAK Project 15% white oiled

Oak (European) in the Project grading is a natural plank. A balanced proportion of small and medium-sized knots is the characteristic of this plank. The light, lateral sapwood of the oak is colour-matched. Cracks or torn knots are professionally filled. The oxidative hardening oil in the color white protects from the inside and gives the floor a pleasantly light color tone. At the same time, the breathability of the wood is retained. The floor provides a modern look to the room.

*(technical grade description on page 12)*

Technische Daten	technical data
Abmessung der Diele:	10 x 125 x 600-1900 mm (fallende Längen)
dimension each plank:	10 x 125 x 600-1900 mm (random length)
Design:	Landhausdiele
design:	plank
Oberfläche:	15% weiß geölt
surface:	15% white oiled
Aufbau:	2-Schicht (euro. Eiche   Sperrholz)
construction:	2-layer (euro. Oak   plywood)
Verbindungssystem:	Nut & Feder
connection system:	tongue & groove
Nutzschichtstärke:	ca. 3mm
top layer thickness:	approx. 3mm
Kanten:	4-seitig gefast
edges:	4-sides bevel
Herstellungsnorm:	DIN EN 13489
norm:	DIN EN 13489
Fußbodenheizung:	geeignet (bitte Merkblatt beachten)
underfloor heating:	suitable (please check special leaflet)
Wärmedurchlasswiderstand:	R ≤ 0,048 (m <sup>2</sup> K)/W
thermal resistance:	R ≤ 0,048 (m <sup>2</sup> K)/W
Brandschutzklasse:	Dfl-S1 gemäß DIN-EN 14342 Tabelle 1
fire protection class:	Dfl-S1 according DIN-EN 14342 table 1
Verlegeart:	vollflächige Verklebung
way of installing:	complete gluing on subfloor
Gewicht:	ca. 6,5 kg/qm
weight:	approx. 6.5 kg/sqm
Holzfeuchte:	5 - 9%
wood moisture:	5 - 9%



## RÄUCHEREICHE Project geölt

Eiche (europäisch) in der Sortierung Project ist eine naturnahe Landhausdiele. Ein ausgewogener Anteil an Ästen kleiner und mittlerer Größe ist das Merkmal dieser Diele. Das helle, seitliche Splintholz der Eiche ist farblich angepasst. Risse bzw. gerissene Äste sind fachmännisch gespachtelt. Durch das Räuchern wird der warme bräunliche Farbton erreicht. Das oxidativ härtende Öl schützt von innen heraus und verleiht dem Boden einen angenehmen Farbton. Der Boden strahlt eine natürliche Gemütlichkeit aus.

*(technische Sortierungsbeschreibung Seite 12)*

## SMOKED OAK Project oiled

Oak (European) in the Project grading is a natural plank. A balanced proportion of small and medium-sized knots is the characteristic of this plank. The light, lateral sapwood of the oak is colour-matched. Cracks or torn knots are professionally filled. The warm brownish color is achieved by smoking. The oxidative hardening oil protects from the inside and gives the floor a pleasant color tone. The floor exudes a natural coziness.

*(technical grade description on page 12)*

Technische Daten	technical data
Abmessung der Diele:	10 x 125 x 500-1240 mm (fallende Längen)
dimension each plank:	10 x 125 x 500-1240 mm (random length)
Design:	Landhausdiele
design:	plank
Oberfläche:	farblos geölt
surface:	oiled
Aufbau:	2-Schicht (euro. Eiche   Sperrholz)
construction:	2-layer (euro. Oak   plywood)
Verbindungssystem:	Nut & Feder
connection system:	tongue & groove
Nutzschichtstärke:	ca. 3mm
top layer thickness:	approx. 3mm
Kanten:	4-seitig gefast
edges:	4-sides bevel
Herstellungsnorm:	DIN EN 13489
norm:	DIN EN 13489
Fußbodenheizung:	geeignet (bitte Merkblatt beachten)
underfloor heating:	suitable (please check special leaflet)
Wärmedurchlasswiderstand:	R ≤ 0,048 (m <sup>2</sup> K)/W
thermal resistance:	R ≤ 0,048 (m <sup>2</sup> K)/W
Brandschutzklasse:	Dfl-S1 gemäß DIN-EN 14342 Tabelle 1
fire protection class:	Dfl-S1 according DIN-EN 14342 table 1
Verlegeart:	vollflächige Verklebung
way of installing:	complete gluing on subfloor
Gewicht:	ca. 6,5 kg/qm
weight:	approx. 6.5 kg/sqm
Holzfeuchte:	5 - 9%
wood moisture:	5 - 9%



## EICHE Classic Dark geölt

Eiche (europäisch) in der Sortierung Classic Dark ist eine Mischsortierung und spiegelt somit das breite Erscheinungsbild der europäischen Eiche wieder. Durch das leichte Andämpfen (Wasserdampf) und der kolorierten Oberflächenbehandlung wird der warme Tabakton erreicht. Das oxidativ härtende Öl schützt von innen heraus und die Atmungsaktivität des Holzes bleibt erhalten. Der Boden strahlt eine natürliche Gemütlichkeit aus.

*(technische Sortierungsbeschreibung Seite 13)*

## OAK Classic Dark oiled

Oak (European) in the Classic Dark grading is a mixed grading and thus reflects the broad appearance of European oak. The warm tobacco tone is achieved through light steaming (steam) and the colored surface treatment. The oxidatively hardening oil protects from the inside out and the breathability of the wood is retained. The floor exudes a natural coziness.

*(technical grade description on page 13)*

Technische Daten	technical data
Abmessung der Diele:	10 x 125 x 500-1240 mm (fallende Längen)
dimension each plank:	10 x 125 x 500-1240 mm (random length)
Design:	Landhausdiele
design:	plank
Oberfläche:	farblos geölt
surface:	oiled
Aufbau:	2-Schicht (euro. Eiche   Sperrholz)
construction:	2-layer (euro. Oak   plywood)
Verbindungssystem:	Nut & Feder
connection system:	tongue & groove
Nutzschichtstärke:	ca. 3mm
top layer thickness:	approx. 3mm
Kanten:	4-seitig gefast
edges:	4-sides bevel
Herstellungsnorm:	DIN EN 13489
norm:	DIN EN 13489
Fußbodenheizung:	geeignet (bitte Merkblatt beachten)
underfloor heating:	suitable (please check special leaflet)
Wärmedurchlasswiderstand:	R ≤ 0,048 (m <sup>2</sup> K)/W
thermal resistance:	R ≤ 0,048 (m <sup>2</sup> K)/W
Brandschutzklasse:	Dfl-S1 gemäß DIN-EN 14342 Tabelle 1
fire protection class:	Dfl-S1 according DIN-EN 14342 table 1
Verlegeart:	vollflächige Verklebung
way of installing:	complete gluing on subfloor
Gewicht:	ca. 6,5 kg/qm
weight:	approx. 6.5 kg/sqm
Holzfeuchte:	5 - 9%
wood moisture:	5 - 9%



## EICHE Classic Dark gebürstet & geölt

Eiche (europäisch) in der Sortierung Classic Dark ist eine Mischsortierung und spiegelt somit das breite Erscheinungsbild der europäischen Eiche wieder. Durch das leichte Andämpfen (Wasserdampf) und der kolorierten Oberflächenbehandlung wird der warme Tabakton erreicht. Die leichte Bürstung der Oberfläche sorgt dafür, dass die Holzmaserung noch einmal extra betont wird. Das oxidativ härtende Öl schützt von innen heraus und die Atmungsaktivität des Holzes bleibt erhalten. Der Boden strahlt eine natürliche Gemütlichkeit aus.

*(technische Sortierungsbeschreibung Seite 13)*

## OAK Classic Dark brushed & oiled

Oak (European) in the Classic Dark grading is a mixed grading and thus reflects the broad appearance of European oak. The warm tobacco tone is achieved through light steaming (steam) and the colored surface treatment. The light brushing of the surface ensures that the wood grain is emphasized even more. The oxidatively hardening oil protects from the inside out and the breathability of the wood is retained. The floor exudes a natural coziness.

*(technical grade description on page 13)*

Technische Daten	technical data
Abmessung der Diele:	10 x 125 x 500-1240 mm (fallende Längen)
dimension each plank:	10 x 125 x 500-1240 mm (random length)
Design:	Landhausdiele
design:	plank
Oberfläche:	gebürstet & farblos geölt
surface:	brushed & oiled
Aufbau:	2-Schicht (euro. Eiche   Sperrholz)
construction:	2-layer (euro. Oak   plywood)
Verbindungssystem:	Nut & Feder
connection system:	tongue & groove
Nutzschichtstärke:	ca. 3mm
top layer thickness:	approx. 3mm
Kanten:	4-seitig gefast
edges:	4-sides bevel
Herstellungsnorm:	DIN EN 13489
norm:	DIN EN 13489
Fußbodenheizung:	geeignet (bitte Merkblatt beachten)
underfloor heating:	suitable (please check special leaflet)
Wärmedurchlasswiderstand:	R <= 0,048 (m2K)/W
thermal resistance:	R <= 0,048 (m2K)/W
Brandschutzklasse:	Dfl-S1 gemäß DIN-EN 14342 Tabelle 1
fire protection class:	Dfl-S1 according DIN-EN 14342 table 1
Verlegeart:	vollflächige Verklebung
way of installing:	complete gluing on subfloor
Gewicht:	ca. 6,5 kg/qm
weight:	approx. 6.5 kg/sqm
Holzfeuchte:	5 - 9%
wood moisture:	5 - 9%



## EICHE

### Classic Dark handgehobelt & geölt

Eiche (europäisch) in der Sortierung Classic Dark ist eine Mischsortierung und spiegelt somit das breite Erscheinungsbild der europäischen Eiche wieder. Durch das leichte Andämpfen (Wasserdampf) und der kolorierten Oberflächenbehandlung wird der warme Tabakton erreicht. Die leichte Handhobelung der Oberfläche wird vor allem beim barfuß laufen deutlich spürbar und die besondere Oberflächenhaptik erlebbar. Das oxidativ härtende Öl schützt von innen heraus und die Atmungsaktivität des Holzes bleibt erhalten. Dieses Vintagegefühl verstärkt den gemütlichen Charakter des Bodens.

*(technische Sortierungsbeschreibung Seite 13)*

## OAK

### Classic Dark handscraped & oiled

Oak (European) in the Classic Dark grading is a mixed grading and thus reflects the broad appearance of European oak. The warm tobacco tone is achieved through light steaming (steam) and the colored surface treatment. The slight manual planing of the surface is particularly noticeable when walking barefoot and the special surface feel can be experienced. The oxidatively hardening oil protects from the inside out and the breathability of the wood is retained. This vintage feel enhances the cozy character of the floor.

*(technical grade description on page 13)*

Technische Daten	technical data
Abmessung der Diele:	10 x 125 x 500-1240 mm (fallende Längen)
dimension each plank:	10 x 125 x 500-1240 mm (random length)
Design:	Landhausdiele
design:	plank
Oberfläche:	handgehobelt & farblos geölt
surface:	handscraped & oiled
Aufbau:	2-Schicht (euro. Eiche   Sperrholz)
construction:	2-layer (euro. Oak   plywood)
Verbindungssystem:	Nut & Feder
connection system:	tongue & groove
Nutzschichtstärke:	ca. 3mm
top layer thickness:	approx. 3mm
Kanten:	4-seitig gefast
edges:	4-sides bevel
Herstellungsnorm:	DIN EN 13489
norm:	DIN EN 13489
Fußbodenheizung:	geeignet (bitte Merkblatt beachten)
underfloor heating:	suitable (please check special leaflet)
Wärmedurchlasswiderstand:	R ≤ 0,048 (m <sup>2</sup> K)/W
thermal resistance:	R ≤ 0,048 (m <sup>2</sup> K)/W
Brandschutzklasse:	Dfl-S1 gemäß DIN-EN 14342 Tabelle 1
fire protection class:	Dfl-S1 according DIN-EN 14342 table 1
Verlegeart:	vollflächige Verklebung
way of installing:	complete gluing on subfloor
Gewicht:	ca. 6,5 kg/qm
weight:	approx. 6.5 kg/sqm
Holzfeuchte:	5 - 9%
wood moisture:	5 - 9%

# Technische Sortierungsbeschreibung

## technical grading description

### G-Park MAXI XL 2-Schicht Eiche + Räuchereiche Project

### G-Park MAXI XL 2-layer Oak + Smoked Oak Project

#### Oberseite der Dielle

#### top of the plank

##### Merkmal

##### feature

<b>Gesunder Splint</b>	bis 60mm Breite zulässig, jedoch farblich angepasst
<b>Healthy sapwood</b>	up to 60mm width permitted, but colour-matched
<b>Äste</b>	zulässig bis max. 60mm
<b>knots</b>	permitted up to a maximum of 60mm
<b>Windrisse</b>	99,0 % der Dielen müssen frei von Windrissen sein
<b>draft cracks</b>	99.0 % of the planks must be free of draft cracks
<b>Risse</b>	zulässig bis 10 mm Breite und 150 mm Länge - fachmännisch gespachtelt (Holzton und/oder dunkel)
<b>cracks</b>	permitted up to 10mm width and 150mm length - professionally filled (wood tone and/or dark)
<b>Rindeneinwuchs</b>	unzulässig
<b>ingrown bark</b>	not permitted
<b>Gesunder Kern</b>	unzulässig
<b>healthy core</b>	not permitted
<b>Faserneigung</b>	uneingeschränkt zulässig
<b>fiber inclination</b>	unrestrictedly permitted
<b>Farbunterschiede</b>	bedingt durch das natürliche Wachstum zulässig
<b>color differences</b>	due to natural growth are permitted
<b>Kittstellen</b>	zulässig (im Holzton und/oder dunkel)
<b>putty areas</b>	permitted (in wood tone and/or dark)
<b>Stapellatten-Markierung</b>	zulässig
<b>stacking slot markings</b>	permitted
<b>Hobelschläge</b>	unzulässig
<b>plane cuts</b>	not permitted
<b>Markstrahl / Spiegel</b>	zulässig
<b>medullary rays / tiger grain</b>	permitted
<b>Schädlingsbefall</b>	unzulässig
<b>pest infestation</b>	not permitted

Alle genannten Anforderungen beziehen sich auf die Oberseite der Dielle im Auslieferungszustand. Um unvermeidbare Unterschiede in den Sortierklassen zu erlauben, dürfen 3% der Dielen in einem Los abweichende Merkmale aufweisen. Alle zusätzlichen Dielen die andere Merkmale aufweisen sind zulässig, solange das Gesamtbild dadurch nicht beeinträchtigt wird.

All requirements mentioned relate to the upper side. In order to allow unavoidable differences in the sorting classes, 3% of the planks in a lot may have different characteristics. All additional planks with different characteristics are permitted as long as the overall appearance is not impaired.

#### Nicht sichtbare Seiten der Dielle (Unterseite und seitliche Flächen)

Alle Merkmale ohne Einschränkung hinsichtlich Größe und Menge zulässig

#### Invisible sides of the plank (underside and side surfaces)

All characteristics are permitted without restriction in terms of size and quantity

# Technische Sortierungsbeschreibung

## technical grading description

### G-Park MAXI XL 2-Schicht Landhausdiele Eiche Classic - D

### G-Park MAXI XL 2-layer plank Oak Classic - D

#### Oberseite der Diele

#### top of the plank

##### Merkmal

##### feature

<b>Gesunder Splint</b>	uneingeschränkt zulässig
healthy sapwood	unrestrictedly permitted
<b>Äste</b>	uneingeschränkt zulässig
knots	unrestrictedly permitted
<b>Windrisse</b>	99,0% der Dielen müssen frei von Windrissen sein
draft cracks	99.0% of the planks must be free of draft cracks
<b>Risse</b>	uneingeschränkt zulässig, jedoch fachmännisch schwarz gespachtelt
cracks	unrestrictedly permitted but professionally filled with black putty
<b>Rindeneinwuchs</b>	unzulässig
ingrown bark	not permitted
<b>Gesunder Kern</b>	zulässig
healthy core	permitted
<b>Faserneigung</b>	uneingeschränkt zulässig
fiber inclination	unrestrictedly permitted
<b>Farbunterschiede</b>	bedingt durch das natürliche Wachstum unbegrenzt zulässig
color differences	due to natural growth are unlimited permitted
<b>Kittstellen</b>	zulässig (schwarz)
putty areas	permitted (black)
<b>Stapellatten-Markierung</b>	zulässig
stacking slat markings	permitted
<b>Hobelschläge</b>	zulässig
plane cuts	permitted
<b>Markstrahl / Spiegel</b>	zulässig
medullary rays / tiger grain	permitted
<b>Schädlingsbefall</b>	unzulässig
pest infestation	not permitted

Alle genannten Anforderungen beziehen sich auf die Oberseite der Diele im Auslieferungszustand. Um unvermeidbare Unterschiede in den Sortierklassen zu erlauben, dürfen 3% der Dielen in einem Los abweichende Merkmale aufweisen. Alle zusätzlichen Dielen die andere Merkmale aufweisen sind zulässig, solange das Gesamtbild dadurch nicht beeinträchtigt wird.

All requirements mentioned relate to the upper side. In order to allow unavoidable differences in the sorting classes, 3% of the planks in a lot may have different characteristics. All additional planks with different characteristics are permitted as long as the overall appearance is not impaired.

#### Nicht sichtbare Seiten der Diele (Unterseite und seitliche Flächen)

Alle Merkmale ohne Einschränkung hinsichtlich Größe und Menge zulässig

#### Invisible sides of the plank (underside and side surfaces)

All characteristics are permitted without restriction in terms of size and quantity

# Pflegeanleitung für farblos und weiß geölte Parkettfußböden

Auf Grund der hygroskopischen Eigenschaften von Holz, sind die raumklimatischen Bedingungen von entscheidender Bedeutung für die Werterhaltung des Parkettbodens.

Auf die Einhaltung eines gesunden Raumklimas ist daher ein besonderes Augenmerk zu legen. Es sollten stets eine relative Luftfeuchtigkeit von 55-60% und eine Raumtemperatur von ca. 20°C herrschen.

Wir empfehlen Ihnen daher die Luftfeuchtigkeit mittels eines Hygrometers ständig zu prüfen.

## 1 REINIGUNG

Grundreinigung mit G<sup>2</sup> Intensivreiniger



## ERSTEINPFLEGE MIT GUNREBEN MEISTERÖL UND REGELMÄSSIGE PFLEGE

Ein geölter Boden sollte vor dem ersten Gebrauch mit G<sup>2</sup> Meisteröl Natur (für natur- oder colourgeölte Böden) oder weiß (für weißgeölte Böden) endpoliert werden. Dieses gilt für Böden, die werkseitig mit natürlich härtenden Ölen geölt sind und alle handwerklich geölte Böden. Durch diese Ersteinpflege wird die Oberfläche zusätzlich verdichtet und besonders strapazierfähig.

G<sup>2</sup> Meisteröl wird auch verwendet zur Auffrischung strapazierter Oberflächen und immer nach einer Grundreinigung mit Intensivreiniger. Diese Nachbehandlung kann auch partiell vorgenommen werden. Die Verarbeitung kann von Hand erfolgen, bei größeren Flächen sollte man eine Poliermaschine verwenden.

### REINIGUNG

125ml G<sup>2</sup> Intensivreiniger mit 5 Liter lauwarmen Wasser mischen, feucht

Wischen, kurze Einwirkzeit erhöht die Schmutzlösung. Mit Bürste oder Pad von Hand oder mit Maschine schrubben, wenn die Verschmutzung stark ist. Schmutzlösung mit Mopp oder Wischlappen aufnehmen. Immer nachwischen, damit möglichst wenig Wasser auf der Oberfläche verwendet wird. Bei starker Verschmutzung den Vorgang evtl. wiederholen.

### TIPP

Immer mit 2 Eimern arbeiten:  
- einer für Intensivreinigerlösung  
- einer für klares Wasser

### AUFTRAGEN

G<sup>2</sup> Meisteröl vor Gebrauch gründlich aufschütteln, damit sich auch alle Pigmente gleichmäßig verteilen. Auf ca. 4m<sup>2</sup> Fläche ca. 100ml Meisteröl mit Pad, Tuch oder Sprühflasche verteilen, auf größeren Flächen mit einer Poliermaschine.

### POLIEREN

Mit einem beigen oder weißen Pad das G<sup>2</sup> Meisteröl intensiv einmassieren, bis die Oberfläche vollkommen gesättigt ist und das Holz sein ursprüngliches, frisches Aussehen hat.

### NACHPOLIEREN

Anschließend den Boden mit Ölsaugtüchern, ggf. auch mit der Poliermaschine, trocken abreiben. Es darf kein Öl auf der Oberfläche zurückbleiben. In gleicher Weise die restliche Bodenfläche behandeln. Mit der Maschine polierte Böden sind nach ca. 6 Stunden bei 20°C getrocknet, von Hand erst nach ca. 24 Stunden. Nach der Trockenzeit kann der Boden schonend begangen werden. Den Boden in den ersten Tagen nicht feucht wischen und vor Feuchtigkeit schützen.

## 2 AUFRAGEN

G<sup>2</sup> Meisteröl auftragen



## REGELMÄSSIGE REINIGUNG VON GÖLTEN OBERFLÄCHEN

G<sup>2</sup> Holzbodenseife Natur (für natur- oder colourgeölte Böden) oder weiß (für weißgeölte Böden) kann auf allen bekannten Ölsystemen zu schonenden Unterhaltsreinigung verwendet werden. Holzbodenseife wird aus natürlichen Pflanzenfetten ohne Zusatz von Duftstoffen oder Lösemitteln hergestellt. Durch die rückfettende Eigenschaft reinigt und pflegt die Holzbodenseife. Sie sorgt so für eine schonende und pflegende Zwischenreinigung.

### TIPP

Immer mit 2 Eimern arbeiten:  
- einer für Seifenwasser  
- einer für klares Wasser

G<sup>2</sup> Holzbodenseife vor Gebrauch gründlich schütteln. 125ml G<sup>2</sup> Holzbodenseife mit 5 Liter warmen Wasser mischen.

Mit einem Swep-Mopp den Boden mit Seifenwasser wischen. Verschmutzungen lösen, aufnehmen und den Mopp im klaren Wasser ausspülen. Mit frischer Seifenlösung nebelfeucht nachwischen und trocknen lassen. Nicht mit klarem Wasser nachwischen, keine Pfützen stehen lassen!

## 3 ERGEBNIS

Den „neuen“ Boden genießen



## LEICHTE PFLEGE UND WERTERHALTUNG VON GEÖLTEN HOLZBÖDEN ZWISCHENDURCH

G<sup>2</sup> Öl-Refresher Natur (für natur- oder colourgeölte Böden) oder weiß (für weißgeölte Böden) ist ein mildes Pflegemittel für die Reinigung, Pflege und Werterhaltung von geölte und gewachsten Holzböden. G<sup>2</sup> Öl-Refresher reinigt und gleichzeitig erhält die Holzoberfläche eine leichte Ölpflege. Die Ölkomponenten ergeben einen zusätzlichen Pflegeschutz und erneuern die matte Oberfläche.

### TIPP

Immer mit 2 Eimern arbeiten:  
- einer für Öl-Refresher  
- einer für klares Wasser

- Den Kanister vor und während Gebrauch sorgfältig schütteln.
- Das Holz muss vor der Behandlung staubfrei sein.
- G<sup>2</sup> Öl-Refresher mit lauwarmem Wasser im folgenden Verhältnis mischen:
  - Für traditionelle geölte Böden: 1:20 (250ml G<sup>2</sup> Öl-Refresher zu 5 Liter Wasser).
  - Für UV-geölte und ölgewachsene Böden: 1:40 (125ml G<sup>2</sup> Öl-Refresher zu 5 Liter Wasser).
 Die Konzentration der Mischung dünner oder kräftiger, je nach Verschmutzung oder Abnutzung der Oberfläche.
- Den Boden mit einem leicht ausgewringenen Wischlappen oder Mopp in der Längsrichtung der Maserung des Holzes behandeln. Anschließend den Boden mit einem gut ausgewringenen Wischlappen oder Mopp ebenfalls in der Längsrichtung der Maserung des Holzes trockenreiben. Es empfiehlt sich, kleine Flächen von ca. 10m<sup>2</sup> pro Arbeitsgang zu behandeln. Dadurch wird es vermieden, dass das Wasser lange Zeit auf dem Boden steht.
- Der Holzboden benötigt eine Trockenzeit von ca. 2 Stunden, ehe er schonend begehbar ist.
- Wenn ein leichter Glanz gewünscht ist, den trockenen Boden mit einem weißen Pad polieren.

# PARKETT UND FUßBODENHEIZUNG



Grundsätzlich ist Parkett geeignet für die Verlegung auf Fußbodenheizung. Es müssen allerdings einige Punkte bei der Auswahl beachtet werden. Im einzelnen sind das

- A. Art der Fußbodenheizung
  - B. Holzart
  - C. Parkettart
  - D. Vorbereitung des Untergrundes
  - E. Klebstoffauswahl
  - F. Pflege
- A.** Der gebräuchliche Heizungstyp ist die sogenannte Warmwasser-Fußbodenheizung. Dieser Typ hat sich bereits über viele Jahre bewährt und ist sehr gut für Parkettböden geeignet. Bei diesem System darf die max. Oberflächentemperatur des verlegten Parkettbodens 29° C nicht überschreiten. Auf keinen Fall darf unser Parkett auf eine Elektro-Fußbodenheizung verlegt werden. Bei solchen Heizungen ist ein gemäßigtes Auf- bzw. Abheizen nicht möglich. Die Temperaturschwankungen sind somit sowohl in der Intensität, als auch in der Geschwindigkeit zu hoch. Diese extremen Schwankungen könnten zu irreparablen Schäden Ihres Parkettbodens führen.
- B.** Die Auswahl der richtigen Holzart stellt einen sehr wichtigen Punkt dar. Holz ist ein hygroskopischer Baustoff. Es passt sich den jeweiligen raumklimatischen Bedingungen an (siehe auch Punkt F. Pflege). Es sollten folglich ruhige Hölzer ausgewählt werden, die möglichst wenig und langsam arbeiten. Sie sollten also ein niedriges differenzielles Quell- und Schwundverhalten haben. Grundsätzlich gelten helle Hölzer als Problemhölzer. Dunkle Hölzer sind daher bei der Auswahl zu bevorzugen. Eine Fuge ist, auch wenn Sie nicht verschmutzt ist, durch das fehlende Licht (Schattenwurf) dunkel. Bei hellen Holzarten ist daher die optische Beeinträchtigung bei gleicher Fugenbreite wesentlich stärker als bei dunklen. Besonders die Holzarten Buche und Ahorn kan. arbeiten (quellen und schwinden) sehr stark. Diese beiden Holzarten werden von uns nicht auf Fußbodenheizung freigegeben. Als besonders gut haben sich die meisten Exotenhölzer und Eiche erwiesen. Die Holzart Wenge wird von uns aufgrund seiner Rissempfindlichkeit ebenfalls nicht für eine Verlegung auf Fußbodenheizung freigegeben.
- C.** Innerhalb der einzelnen Parkettarten sollten Ausführungen mit möglichst geringer Breite bevorzugt werden.

## Massive Parkettarten

	Eignung
Mosaikparkett 8mm	sehr gut
Lamparkett 10mm	wenig bis ungeeignet
Stabparkett 15mm	gut
Stabparkett 22mm	gut
Landhausdielen	geeignet
Hochkantlamelle	gut

## Mehrschichtige Parkettarten

	Eignung
G-Park	sehr gut
G-Park Maxi	sehr gut
G-Park Maxi XL	gut bis sehr gut
G-Park 3-Schicht Landhausdielen	gut

Auch für die schwimmende Verlegung geeignetes Fertigparkett (G-Park 3-Schicht-LHD) sollte bei einer Fußbodenheizung grundsätzlich vollflächig verklebt werden. Diese Verlegung verringert den Wärmedurchlasswiderstand erheblich und vereinfacht auch die Handhabung der Heizung (Gefahr der Kondenswasserbildung bei schwimmender Verlegung).

- D.** Grundsätzlich gelten alle Anforderungen eines ungeheizten Estrichs auch bei einem beheizten Estrich. Zusätzlich ist jedoch der Estrich unmittelbar vor der Verlegung nach einem bestimmten Schema aufzuheizen. Dies muss in schriftlicher Form festgehalten werden (Aufheizprotokoll des Zentralverbandes für Parkett).
- E.** Bei der Auswahl des Klebstoffes muss dessen Eignung für den Einsatz auf einer Fußbodenheizung berücksichtigt werden. Grundsätzlich sind Klebstoffe mit einem möglichst geringen Schadstoffanteil zu bevorzugen. Hierzu zählen vor allem sogenannte Dispersionsklebstoffe. Diese haben jedoch den Nachteil, dass Sie nicht fadenziehend sind. Der Prozentsatz der Kleberbenetzung wird sich bei deren Einsatz deutlich verringern. Es werden nach der Verlegung daher mehr Hohlstellen in der Parkettfläche zu finden sein.
- F.** Hochwertige Oberflächensysteme verhindern über lange Zeit das Eindringen von Staub und Schmutz. Zum Reinhalten genügt im allgemeinen Staubsaugen. Bei starker Verschmutzung sollten Sie mit einem gut ausgewrungenen Lappen wischen. Um die Schönheit der Oberfläche zu erhalten, ist der gelegentliche Einsatz eines geeigneten Pflegemittels erforderlich. Auch für eine intensive Grundreinigung stehen geeignete Mittel zur Verfügung.

Auf Grund der hygroskopischen Eigenschaften von Holz, sind die raumklimatischen Bedingungen von entscheidender Bedeutung für die Werterhaltung des Parkettbodens. Auf die Einhaltung eines gesunden Raumklimas ist daher ein besonderes Augenmerk zu legen. Es sollte stets eine relative Luftfeuchtigkeit von 55 bis 60% und eine Raumtemperatur von ca. 20° C herrschen.

Bei einer laufenden FBH ist es mit konventionellen Mitteln leider nicht möglich diese relative Luftfeuchtigkeit einzuhalten. Es muss daher ein, auf das Raumvolumen abgestimmtes, Luftbefeuchtungsgerät eingesetzt werden. **Wird über einen gewissen Zeitraum eine relative Luftfeuchtigkeit von 45% unterschritten, so kann dies beim Parkettboden zu dauerhaften Schäden führen.** Wir empfehlen Ihnen daher die Luftfeuchtigkeit mittels eines Hygrometers ständig zu überprüfen.

Bei Berücksichtigung all dieser Punkte werden Sie auch bei einer Fußbodenheizung über lange Zeit große Freude an Ihrem Parkettboden haben.

Ihr G<sup>2</sup>-Partner:



Georg Gunreben GmbH & Co. KG  
Parkettfabrik, Sägewerk & Holzhandlung

Pointstraße 1  
96129 Strullendorf (Germany)

Tel. +49(0)9543 / 448-0  
Fax +49(0)9543 / 448-7100

info@gunreben.de  
www.gunreben.de

Georg Gunreben Parkettfabrik, Sägewerk & Holzhandlung GmbH & Co. KG - Sitz Strullendorf - USt-IdNr. DE132279583 - Amtsgericht Bamberg, HRA Nr. 8053  
persönlich haftende Gesellschafterin Edel GmbH - Sitz Bamberg - Amtsgericht Bamberg, HRB Nr. 369 - Geschäftsführer: Sabine Lang, Ingeborg Edel, Georg Edel